

ACRYLBOND UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ

Akryl bázisú, környezetbarát, univerzális mélyalapozó.

FŐBB JELLEMZŐI:	Vizes hígítású, akryl kötőanyagú, speciális adalékanyagokat tartalmazó, szintelen mélyalapozó. A kellősítés során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így azt megerősítve, erős, tapadóképes alapfelületet biztosít a rákerülő műgyantakötésű termékek számára is.
Hígítható:	Vízzel (ideális 20°C -os csapvíz).
Hígítási arány:	1 L Acrylbondhoz 0,5 L – 1 L víz, felhasználási területtől, a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően.
Anyagigény:	Hígítatlan állapotban 0,1 L – 0,2 L/m ² , az alap nedvszívó képességétől függően.
Felhasználási hőmérséklet:	+ 5°C fölött
Száradási idő:	20°C-on - tapintás 30 perc - záporbiztos 1 óra - további munkafolyamatra alkalmas, felhasználási területtől függően 2-4 óra.
Eltartható:	Eredeti állapotban, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 2 évig.
Kiszerezés:	2,5 L, 5 L, 10 L légmentesen záródó műanyag vödörben.
JAVASOLT ALKALMAZÁSI FELÜLETEK:	<ul style="list-style-type: none">- Simított alapvakolat- betonfelület- glettelt falfelület- betony lap- gipszkarton- kőporos falfelület- KINGSTONE hőszigetelő rendszer
ALKALMAZÁS:	Falfelületek diszperziós festékekkel, diszperziós finomvakolattal vagy kenhető tapétával történő bevonása előtti mélyalapozására, valamint porladó felületek tapétázás vagy burkolat ragasztás, illetve aljzatkiegyenlítés előtti megerősítésére és nedvszívó képességének kiegyenlítésére alkalmas. Az alapfelületet legyen tiszta, szilárd és száraz. A pergő vakolatot alaposan le kell söpörni. A mélyalapozót megfelelő hígítással telítettségig, festőkorong, vagy festőhenger segítségével kell felhordani. A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

JAVASOLT HÍGÍTÁSI ARÁNY 20°C-on

		1 L ACRYLBOND-hoz	1 L víz
Hengerelt finomvakolat alá		1 L ACRYLBOND-hoz	1 L víz
TEXTURATO finomvakolat alá	-	1 L ACRYLBOND-hoz	1 L - 1,5 L
Burkolólap ragasztás előtt	-	víz	
Glettelés és festés előtt	-	1 L ACRYLBOND-hoz	1 L víz
Aljzatkiegyenlítés előtt	-	1 L ACRYLBOND-hoz	1 L - 1,5 L
QUARCTEX lábazati díszvakolat	-	víz	
alá	-	1 L ACRYLBOND-hoz	0,5 L - 0,8 L víz

A gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által felhasznált termékekre vállal garanciát.