

## FLEXIBILIS CSEMPE- ÉS JÁRÓLAP RAGASZTÓ

Gyárilag előkevert por alakú, cement és műgyantakötésű szárazhabarcs szürke és fehér színben.

<b>FŐBB JELLEMZŐI:</b>	
<b>Anyagösszetétel:</b>	Üvegásvány, cement, műgyanta, tulajdonság javító adalékanyag.
<b>Tulajdonság:</b>	Rugalmas, fagyálló, jól kenhető, gazdaságos, stabil megbízható minőség.
<b>Anyagszükséglet:</b>	A munkavégzési technológiától, alaptól, a felragasztott burkolattól függően eltérő lehet: kb. 1,2 kg – 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagságnál.
<b>Kiszerezés:</b>	25 kg papírzsákban.
<b>Eltartható:</b>	Fedett, száraz helyen, nedvességtől védve 6 hónapig.
<b>FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:</b>	Hőingadozásnak kitett felületeknél, pl. padlófűtési helyiségek, dél-nyugatifekvésű teraszok, erkélyek. Intenzív terhelésű padlóburkoló lapok, vizes helyiségek burkolólap ragasztásához. Márvány és gránit lapok ragasztásához.
<b>Alkalmazható:</b>	Ásványi alapokra, betonra, simított alapvakolatra. Cementkötésű faforgácslapra a dilatáció figyelembe vételével. Kültéri felhasználás esetén a talaj felőli vízszigetelést biztosítani kell!
<b>AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE:</b>	A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes felület. Legyen a felület szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes. A laza részeket el kell távolítani! 3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenségnél javasoljuk burkolás előtt a KINGSTONE önterülő aljzatkiegyenlítő használatát. Acrylbond mélyalapozó használata minden esetben javasolt. Magas hőmérsékleten, gyengébb, erősen nedvszívó alapfelületnél a minőségi munkához elengedhetetlen.
<b>KEVERÉS:</b>	1 kg szárazhabarcsához 0,3 L-0,5 L csapvíz (ideális 20°C) szükséges, a levegő hőmérséklete, páratartalma valamint a burkolati alap nedvszívó képességének függvényében. A bekevert masszát 10-15 perces pihentetés után újra át kell keverni. A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A masszát tanácsos négy órán belül felhasználni.
<b>RAGASZTÁS, FELHORDÁS:</b>	+5°C alatti felületi, illetve léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható. A felhordás a fent leírtak figyelembe vételével az általános burkolási szakismeretek alapján történik.

**ÁLTALÁNOS  
TUDNIVALÓK:**

A burkolatragasztás után optimális esetben 24 óra (20°C-on, 2 mm vastagságban) múlva járható, fugázható. A ragasztott burkolatot száradásig nem érheti fagy. A ragasztótól szennyeződött felületet és fugahézagokat azonnal meg kell tisztítani. Az alkalmazott szerszámokat használat után le kell mosni. A padlófűtést csak a ragasztási felület teljes száradása után szabad ráadni! Nagyobb terhelésű padlóknál a teljes terhelhetőség legalább 1 hét. Termékeinkhez, a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad.

Kérjük, a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel!