

ACROPOL GIPSZKARTON RAGASZTÓ

FŐBB JELLEMZŐI:	
Tulajdonságok:	Könnyen feldolgozható, jól kenhető, stabil megbízható minőség.
Anyagösszetétel:	Üvegásvány, gipsz, tulajdonságjavító adalékanyagok.
Anyagszükséglet:	Kb. 4-5 Kg/m ² .
Kiszerezés:	25 kg zsákokban
Eltartható:	Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.
Vegyhatás:	Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:	Csak belső térben használható fel gipszkarton ragasztáshoz.
AZ ALAP ELŐKÉSZÍTÉSE:	A ragasztási alap por, zsír, olaj és szerves anyag mentes felület. A felület szilárd, száraz, mozgás- és zsugorodásmentes legyen. A laza részeket el kell távolítani!
KEVERÉS:	1 KG szárazhabarcsához kb. 0,4 L csapvíz (ideális 20 °C) szükséges. A keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert anyagot 5 perces pihentetés után újra át kell keverni. A masszát tanácsos 60 percen belül felhasználni.
SZÁRADÁSI IDŐ:	4 óra a levegő hőmérsékletének és páratartalmának függvényében. Teljes kötési idő: 24 óra
RAGASZTÁS, FELHORDÁS:	+5 °C alatti felületi és léghőmérsékletnél a ragasztóhabarcs nem használható.

Kérjük, a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által felhordott termékre vállal garanciát! A termékhez a feltüntetett víz mennyiségén kívül más anyagot hozzáadni nem szabad. A termék felhasználása szakértelmet igényel! Termékeink iránti megtisztelő bizalmukat és gondos munkájukat köszönjük!