

TEXTURATO KAPART HATÁSÚ 1,5 mm FINOMVAKOLAT

Felhasználásra kész, akril bázisú, védő, dekoratív finomvakolat, külső és belső igényes falfelületekre.

FŐBB JELLEMZŐI:	Vizes hígítású akril kötőanyagú, természetes ásványi töltőanyagú, asztaszerű finomvakolat. Kapható a szivárvány minden színében, a KINGSTONE NCS színekártya alapján 900 színárnyalatban. Mosható, színtartó, mérsékelten páraáteresztő, időtálló jó tulajdonságokkal rendelkezik.
Hígítható:	Vízzel (ideális 20°C) maximum 1–2 dl/vödör, hőmérséklettől függően.
Anyagigény:	1,5 mm:: kb. 2,5 kg/m ²
Száradási idő:	20°C-on - tapintásra 2 óra - záporbiztos szilárdulás 10 óra - teljes kötési idő 28 nap.
Tárolás:	Zárt, fagymentes helyen, sugárzó hőtől, tűző naptól védve.
Kiszerezés:	25 kg légmentesen záródó műanyag vödörben.
Eltartható:	3 évig (+5°C – +30°C) eredeti csomagolásban.
ALKALMAZÁSI FELÜLETEK:	Jó minőségű simított alapvakolat, glettelt betonfelület (KINGSTONE kül- és beltéri glettanyaggal javasoljuk), betonp lemez, KINGSTONE hőszigetelőrendszer.
FELHORDÁSI TECHNOLOGIA:	Felhasználás előtt a felhasználni kívánt terméket jól össze kell keverni. Keverőszárral csak alacsony fordulatszámon szabad. Csak száraz, hibátlan, pormentes, egyenletes felületre szabad felkenni a megfelelő hígítású, színes TEXTURATO alapozót. 6 óra (20°C-on) száradás után rozsdamentes glettvas segítségével, egyenletesen, szemcsenagyságnak megfelelő (1,5 mm) vastagságban hordjuk fel a TEXTURATO kapart hatású finomvakolatot. Felhordás után 3–5 perccel (+15°C–+20°C között) a felületet műanyag simítóval finoman át kell simítani, az egyenletes, szabályos felületű végső struktúra kialakítása miatt. Ügyeljünk rá, hogy munkavégzés közben a műanyag simító mindig tiszta legyen. Egy felületet egy munkamenettel kell befejezni.
ALAPOZÁS:	TEXTURATO alapozó használata minden esetben szükséges, más termékkel nem helyettesíthető! Felhordásuk festőhenger vagy festőkorong segítségével történhet.

TEXTURATO ALAPOZÓ

Anyagszükséglete:	Hígítatlan állapotban 1 – 1,5 dl/m ² , a felület nedvszívásától függően.
Hígítható:	Vízzel, ideális 20°C-os csapvíz. 1 L alapozóhoz 2 – 3 dl víz, hőmérséklettől függően.
FONTOS TUDNIVALÓ:	<p>A TEXTURATO finomvakolat és alapozója párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható! Felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5°C alá nem süllyedhet, s ez idő alatt csapadék sem érheti! Kérjük, hogy a dekoratív védő vakolattal ellátni kívánt felületeket gondosan mérjék fel, s a szükséges mennyiséget egy megrendelésben adják le, mert a pótrendelésből származó termék színhatásában eltérhet. Bármilyen csekély mértékben is, egy felületen esztétikailag zavaró lehet.</p> <p>Termékeinkhez színezőanyagot, vagy más egyéb anyagot (a feltüntetett víz mennyiségén kívül), házilag hozzáadni nem szabad!</p>

Kérjük, a leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásnak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel!

A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (időjárás, felület, szerszám, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!